



GLASBAND

Omschrijving

Fijncellig beglazingsband (crosslinked polyolefin) met gesloten celstructuur voor beglazingswerken volgens NPR 3577. Het is goed bestand tegen veroudering, UV, ozon, weersinvloeden en diverse chemicaliën.

Lijmlaag

De lijmlaag is een hotmelt op basis van rubber. Het is het beste om Glasband te knippen of te snijden zodat het materiaal niet wordt uitgerekt waardoor de dikte kan veranderen.

Toepassingen

- als rugvulling in beglazingsvoegen volgens NPR3577
- rugvulling in voegen die afgekit moeten worden

Standaardverpakking

afmeting	kleur	standaard verpakking
3 x 9 mm	grijs of wit	12 x 250 m
4 x 9 mm	grijs of wit	12 x 180 m

Verwerking

Maak de ondergrond droog, stof- en vetvrij. Ontvetten gaat ook goed met een schone poetsdoek en een spuitbus Souda Cleaner&Degreaser. Plaats het Glasband zonder spanning en met gelijkmatige druk op de glaslatten of in het kozijn. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte overblijft voor de juiste hoeveelheid kit.

De beste verwerkingstemperatuur is tussen de +5° en de +30° C.

Houdbaarheid

Op droge, koele en donkere plaats is Glasband 1 jaar houdbaar.

De gegeven waarden zijn gemiddelden en dienen niet te worden gebruikt voor specificaties van max. en min. toepassingsdoeleinden. Deze gegevens zijn uitsluitend ter informatie en houden geen enkele verantwoordelijkheid in betreffende enige applicatie voor Avabel Nederland BV of haar verdelers. Voor het bepalen van het juiste materiaal voor een specifieke toepassing kan monstermateriaal ter beschikking worden gesteld. Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; op aanvraag zenden wij u deze kosteloos toe.



GLASBAND

Eigenschappen Glasband

dichtheid	29,0 kg/m ³	ISO-845
treksterkte @ 23°C		
in de lengte	320 kPa	ISO-1926
in de breedte	205 kPa	ISO-1926
rek tot breuk @ 23°C		
in de lengte	130%	ISO-1926
in de breedte	115%	ISO-1926
drukweerstand		
bij 10% vervorming	13 kPa	ISO-3386-1
bij 25% vervorming	32 kPa	ISO-3386-1
bij 50% vervorming	95 kPa	ISO-3386-1
blijvende drukvervorming		
bij 25% vervorming, 1/2 uur	21%	ISO-1856-C
bij 25% vervorming, 24 uur	13%	ISO-1856-C
temperatuursbestendigheid	-80° tot 100°C	
shore hardheid		
Shore 0	15	internal
Shore 00	48	internal
Wateropname	1%	internal

De gegeven waarden zijn gemiddelden en dienen niet te worden gebruikt voor specificaties van max. en min. toepassingsdoeleinden. Deze gegevens zijn uitsluitend ter informatie en houden geen enkele verantwoordelijkheid in betreffende enige applicatie voor Avabel Nederland BV of haar verdelers. Voor het bepalen van het juiste materiaal voor een specifieke toepassing kan monstermateriaal ter beschikking worden gesteld. Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing; op aanvraag zenden wij u deze kosteloos toe.